FR

Polish / R SB 931

Produits chimiques pour le bâtiment > Protecteurs de surface et vernis > À base d'acrylique > À base d'eau

Polish/R Sb 931, à base de solvant, à base d'acrylique, résistant aux UV, est un renforçateur et un polisseur de surface pour tous les bétons, bétons imprimés et carreaux waschbeton.

■ Domaines d'utilisation

- Finition pour tous les sols en béton et les applications de béton imprimé.
- Finition brillante pour les applications extérieures de mosaïque et de béton lavé.
- Protecteur et polisseur de finition pour les applications de béton durci.
- Utilisé pour protéger l'apparence des sols en béton décoratifs susceptibles de blanchir ou de jaunir.

■ Avantages

- Protège les surfaces en béton contre les infiltrations d'eau et le détachement des agrégats.
- Apporte de la brillance à toutes les surfaces agrégées. Facile à appliquer.
- Offre une résistance aux rayures lors des travaux effectués sur le sol traité.
- Protège la surface en béton et offre un revêtement légèrement foncé et très brillant
- Augmente la durée de vie du béton et rend le sol traité dur et brillant
- Augmente la résistance du béton au gel et au dégel dans les climats continentaux

1 Préparation des matériaux et application

Toute substance, poussière, saleté et graisse empêchant l'adhérence doit être éliminée de la surface, qui ne doit présenter aucune particule lâche ou mobile. La surface doit être nettoyée à l'aide de méthodes appropriées, telles que le nettoyage à la vapeur, le jet d'eau à haute pression ou le ponçage. Si le sol a été nettoyé à l'eau, il faut attendre qu'il sèche et veiller à ce qu'il soit bien sec. La température de la surface et de l'air doit être supérieure à 10 °C et inférieure à 30 °C. Ne pas appliquer sur des surfaces excessivement chaudes, sinon des bulles ou des stries peuvent apparaître en raison du séchage rapide. Si la surface est chaude, il faut garder à l'esprit que le solvant sèchera rapidement et que des problèmes peuvent donc survenir pendant l'application. Selon le pouvoir absorbant du sol, 1 ou 2 couches peuvent être appliquées. Entre les couches, il faut veiller à ce que la couche précédente soit complètement sèche. Pour un béton lisse, il est recommandé d'utiliser un rouleau satiné ou un rouleau à poils courts. La surface doit être bien imprégnée de résine. Pour obtenir plus de brillance, en particulier sur les surfaces très absorbantes, il convient d'envisager l'application de couches supplémentaires si nécessaire. Il faut vérifier les conditions météorologiques et ne pas procéder à l'application si des précipitations sont prévues.

2 Points à prendre en considération

- Le produit doit être nettoyé immédiatement à grande eau dès son application, sans le laisser sécher. Sinon, des taches peuvent apparaître à la surface.
- Avant d'appliquer la peinture et le vernis, veillez à ce que la surface en béton soit bien sèche.
- Après utilisation, nettoyez les outils à grande eau.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.

3 Consommation

Sur les surfaces planes, 250-350 g/m² Pour les applications de béton lavé et de béton imprimé, 450-650 g/m²

4 Emballage

Seau métallique de 5 litres Seau métallique de 15 litres

5 Conditions de stockage et durée de vie

- Dans son emballage non ouvert, pendant 1 an.
- Le produit doit être protégé de la lumière directe du soleil pendant son stockage et conservé à une température comprise entre 5 et 35 °C.
- Il doit être protégé de la lumière directe du soleil. Après utilisation, le récipient doit être fermé hermétiquement. Le produit ne doit pas être mélangé à d'autres produits chimiques. karıştırılmamalıdır









DONNÉES TECHNIQUES

Type de résine	Acrylique
Couleur	Liquide transparent et incolore
Solvant	Solvant
Odeur	Solvant concentré
Surface de finition	Brillant (peut être matifié avec C&P Matting)
Densité	0,88 kg/lt
Ph	N/A
Adhérence au béton	> 2 MPa
Durée du recouvrement	4 heure (24 °C Température ambiante)
Temps de séchage complet	24 heure (24 °C Température ambiante)
Substance active	0,2
Matière solide	0,21
Point d'inflammation	> 38 °C
Point de congélation	N/A

6 Avertissements relatifs à la sécurité et à la santé

- Il convient de porter des lunettes de protection, des vêtements et des gants. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Empêcher la propagation du produit dans l'environnement.
- Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.
- Emballer soigneusement tous les emballages et récipients afin de réduire au minimum les déversements.
- Les récipients doivent être conservés hermétiquement fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et des surfaces chaudes.
- Les emballages cassés ne doivent pas être transportés sans équipement de protection. Les récipients vides ne doivent pas être réutilisés.
- Si les vêtements utilisés sont souillés, ils doivent être retirés immédiatement et lavés avant d'être réutilisés.
- Le produit doit être conservé dans des récipients étiquetés de manière descriptive.
- Il doit être tenu hors de portée des enfants. Il doit être tenu à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux.
- Il doit être tenu à l'écart des substances oxydantes, de la chaleur et des flammes.
- Il doit être conservé uniquement dans son récipient d'origine.
- Les récipients doivent être conservés fermés hermétiquement, dans un endroit frais et bien ventilé, en position verticale.
- Les récipients doivent être protégés contre tout dommage.
- Évitez tout contact direct avec la peau. En cas de contact avec la peau, rincez à l'eau claire. Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau claire pendant 15 minutes. En cas d'ingestion, buvez beaucoup d'eau et consultez immédiatement un médecin.