

Latex AB 610

Produits chimiques pour le bâtiment > Apprêts et agents améliorant l'adhérence > À base d'acrylique



Latex AB 610 est un additif liquide à base d'acrylique pour mortiers et enduits, qui peut être incorporé à tous les mortiers à base de ciment nécessitant une haute performance et une imperméabilité, et qui possède des propriétés améliorant l'adhérence.

■ Domaines d'application

- Dans tous les types de mortiers à base de ciment
- Dans les mortiers de réparation à base de ciment
- Dans les chapes de sol
- Dans les revêtements à base de ciment résistants à l'abrasion
- Dans la réparation du béton et des chapes
- Comme agent améliorant l'adhérence et la résistance dans les colles pour carrelages, céramiques et pierres naturelles
- Aux jonctions entre le béton ancien et le béton neuf

■ Avantages

- Compatible avec les types de ciment standard
- Assure une adhérence haute performance
- N'a aucun effet corrosif, n'endommage pas l'armature
- Augmente la résistance à l'abrasion
- Empêche la formation de poussière dans les chapes
- Améliore l'imperméabilité du mortier

■ Quantité utilisée et consommée

Le rapport Latex Ab 610 / eau peut être ajusté en fonction du rapport ciment/sable. Lorsqu'il est utilisé comme adjuvant pour mortier, le Latex Ab 610 peut être mélangé à de l'eau dans des proportions similaires à celles du rapport ciment/sable (1:1 – 1:2 – 1:3 – 1:4), en fonction de l'application et des détails, puis ajouté au mortier. Pour la réparation du béton ou de la chape et les jonctions entre béton ancien et nouveau, le Latex Ab 610 s'applique en couches sur la surface à raison de 250 à 300 g/m². Dans ce cas, la surface doit être débarrassée de toute saleté, crasse et poussière. Les éléments friables doivent être éliminés. Le Latex Ab 610 est utilisé comme agent d'adhérence dans le mortier de réparation./ Su oranı 1:3 – 1:4 olarak ayarlanmalıdır.

■ Points à prendre en compte

- Il est recommandé d'effectuer l'application lorsque la température ambiante et celle de la surface se situent entre +5 °C et +30 °C
- Il faut le protéger du gel
- Il faut éviter d'effectuer l'application sur des surfaces gelées ou exposées directement au soleil et au vent
- Dans les zones où le volume de béton est important et où la température de l'air est élevée, il est recommandé d'arroser la surface du béton les jours suivant l'application du latex.
- Après l'application, tout le matériel utilisé doit être nettoyé à grande eau. Conditionnement : bidons en plastique de 10 kg à 30 kg.

■ Emballage

Bidon en plastique de 10 kg à 30 kg



DONNÉES TECHNIQUES

Structure du matériau	Émulsion acrylique
Apparence	Liquide de couleur blanche
Densité	~ 1,080 kg/l ± 0,01 kg/l (20°C)
Température d'application	(+5°C) - (+35°C)
Température de service	-20°C +80°C
Durée de conservation	12 mois dans son emballage non ouvert, dans un endroit sec
Valeur du pH	7-9
Emballage	Bidons en plastique de 10 kg et 30 kg