TR

Bitu Active 2k UV

Yapı Kimyasalları > Su Yalıtım Ürünleri > Bitüm Kauçuk Esaslılar

Bitu Active 2k UV çift komponentli, elastik, su geçirmez, bitüm kauçuk emülsiyonu ile özel çimentolu kuru ile birlikte kullanılan uzun ömürlü bir sıvı izolasyon malzemesidir.

Kullanım Alanları

- Çatılarda tamir ürünü olarak, oluklar ve gizli derelerde,
- Temel ve perde duvarlarda
- Istinat duvarlarında
- Bitümlü membranların tamirinde
- Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına maruz kalan yapı
- ve yapı elemanlarının korunması ve yalıtımında
- Su depolarının dıştan yalıtımında, bodrum ve otopark üstü
- yalıtımında

Avantajları

1 Yüzey Hazırlığı

2 Uygulama

3 Tüketim Miktarı

4 Dikkat Edilecek Hususlar

5 Ambalaj

6 Depolama Ömrü

7 Astarlama









TEKNİK VERİLER

Görünüm	**Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk**	**Ana Karakteri**	**Metod**	**TS EN 15814'e Göre**	**Performans Değeri**
Component A Component B	**Hızlı kürlenmeyi sağlayan tuz çözeltisi**	**UV Dayanımı**	MIL-STD-810G	**10 Yıl UV Direnci/Yaşlandırma**	
Renk	**Kahverengi Kuruyunca Siyah**	**Çatlak Köprüleme (+4°C)**	EN 15812	**Köprülenen Çatlak : ≥ 2mm**	CB2
Yoğunluk	1,01 kg/l	**Su Direnci**	EN 15817	**28 Gün suda bekletme**	PASS
Katı Madde Oranı	60-62 %	**Düşük Sıcaklıkta Esneklik (0°C)**	EN 15813	**Süre: 1 saat Sıcaklık: 0 °C Yöntem: 3 sn'de bükme**	PASS
Uygulama Sıcaklıgı	+5 °C / 40 °C	**Yüksek Sıcaklıkta Boyutsal Kararlılık (70°C)**	EN 15818	**Süre: 2 Saat Sıcaklık: 70 °C**	PASS
Servis Sıcaklıgı	-30 °C / 90 °C	**Tam Kurumada Kalınlıkta Azalma**	EN 15819	%50'den az olmalıdır.	PASS
Ambalaj	**20 / 200 kg plastik kova**	**Yangına Tepki**	EN 13501-1	Euroclass	E
Dokunma Kürü	Hemen	**Su Geçirimsizlik (1mm çatlak)**	EN 15820	**Süre: 72 saat Basınç: 0,75 Bar Kuru film kalınlıgı ≥ 3 mm (Filesiz)**	W2B
Kürlenme	3 Saat/Hours	**Yağmur Dayanımı (23°C, 50%)**	EN 15816	**Uygulamadan 4 saat sonra yagmurlama yapılır.**	R3
Yaya Trafiği	3 Saat/Hours				
Tam Kuruma	3-7 Gün/Days				
Kopmada Uzama (ISO 37)	≥2000 %				