

Latex AB 610

Yapı Kimyasalları > Astar ve Aderans Arttırıcılar > Akrilik Esaslı



Latex AB 610, Yüksek performans ve su geçirimsizlik istenen bütün çimento esaslı harçlara katılabilen, aderans arttırıcı özelliğe sahip, akrilik esaslı sıvı harç ve sıva katkısıdır.

■ Kullanım Alanları

- Her türlü çimento esaslı harçlarda
- Çimento esaslı tamir harçlarında
- Döşeme şaplarında
- Aşınma dayanımlı Çimento esaslı kaplamalarda
- Beton ve şap tamiratında
- Fayans, seramik ve doğal taş yapıştırıcılarında aderans ve mukavemet artırıcı
- Eski ve yeni beton birleşme yüzeylerinde

■ Avantajları

- Standart çimento tipleri ile uyumludur
- Yüksek performanslı yapışma sağlar
- Herhangi bir korozif etkiye sahip değildir, donatıya zarar vermez
- Aşınma dayanımını artırır
- Şaplarda tozumu engeller
- Harcın Su geçirimsizlik özelliğini artırır

■ Uygulama ve Tüketim Miktarı

Çimento/Kum oranı dikkate alınarak Latex Ab 610 / Su oranı ayarlanabilmektedir. Latex Ab 610 harç Katkısı Olarak kullanıldığında, kullanılacak yer ve detaya göre çimento/ kum oranına benzer oranda (1:1 – 1:2 – 1:3- 1:4) Latex Ab 610 su ile karıştırılıp harç içine eklenebilir. Beton veya şap tamiratında ve eski – yeni beton birleşmelerinde Latex Ab 610, 250-300 gr/m² sarfiyat ile katlar halinde yüzeye sürme olarak uygulanır. . Bu durumda yüzeydeki kir, pis ve toz arındırılmalıdır. Gevşek parçalar giderilmelidir. Tamir harcı içinde aderans arttırıcı olarak Latex Ab 610 / Su oranı 1:3 – 1:4 olarak ayarlanmalıdır.

■ Paketleme

10 kg - 30 kg plastik bidon

■ Dikkat Edilecek Hususlar

- Ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olduğu durumlarda uygulama yapılması tavsiye edilir
- Dondan korunmalıdır
- Donmuş veya direkt güneşe ve rüzgara açık yerlerde uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır
- Beton hacmi ve hava sıcaklığı yüksek olan yerlerde ilk gün latex uygulama sonrası devam eden diğer günlerde beton yüzeyine sulama işlemi yapılması tavsiye edilmektedir.
- Uygulama sonrası kullanılan bütün malzeme bol su ile temizlenmelidir. Ambalaj: 10 kg. - 30 kg. plastik bidon



TEKNİK VERİLER

Malzemenin Yapısı	Akrilik Emülsiyon
Görünüm	Beyaz renkli sıvı
Yoğunluk	~ 1,080 kg/l ± 0,01 kg/l (20°C)
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
Servis Sıcaklığı	-20°C +80°C
Raf Ömrü	Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Ph değeri	7-9
Ambalaj	10 kg ve 30 kg plastik bidon